



XHRL 12600WFT FR - герметизированные, выполненные по технологии AGM, свинцово-кислотные аккумуляторные батареи с фронтальным размещением полюсных выводов и увеличенной энергоотдачей и плотностью энергии за счет применения чистого (99,99%) свинца предназначены для применения в источниках бесперебойного питания (UPS), оборудовании систем телекоммуникации, центрах обработки данных (ЦОД), электроэнергетике, аварийном освещении, телеметрическом, контрольном, измерительном и другом технологическом и промышленном оборудовании. Срок службы 10 лет в буферном режиме при +25°C.

## Спецификация

<b>Номинальное напряжение</b>	12 В (6 элементов в блоке)
<b>Номинальная мощность</b>	600 Вт/Эл при 15-мин. разряде до $U_{кон.}$ 1.67 В/Эл при +25°C
<b>Мощность на режимах</b>	1766.00 Вт/Эл при 30-сек. разряде до $U_{кон.}$ 1.67 В/Эл при +25°C
	1144.17 Вт/Эл при 5-мин. разряде до $U_{кон.}$ 1.67 В/Эл при +25°C
	642.50 Вт/Эл при 15-мин. разряде до $U_{кон.}$ 1.67 В/Эл при +25°C
<b>Вес</b>	49.7 кг
<b>Диапазон рабочих температур</b>	Разряд : -15°C ~ +50°C
	Заряд : -15°C ~ +40°C
	Хранение : -15°C ~ +40°C
	Рабочая температура : +25°C
<b>Максимальный ток разряда</b>	1550 А
<b>Внутреннее сопротивление</b>	2.01 мОм
<b>Ток короткого замыкания</b>	4132 А
<b>Максимальный ток заряда</b>	60.0 А
<b>Напряжение подзаряда</b>	13.5 - 13.8 В при +25°C
<b>Напряжение заряда в режиме выравнивания</b>	14.4 - 15.0 В при +25°C
<b>Выводы</b>	Фронтальные под болт М6 (момент затяжки - 5.1 ± 1.0 Нм)
<b>Саморазряд</b>	10% за 90 дней. Можно хранить без подзаряда до 6 месяцев при +25°C. Перед использованием требуется полная зарядка. При более высокой температуре окружающей среды срок хранения сокращается.
<b>Материал корпуса</b>	Ударопрочный, огнеупорный PP (UL94 V-0)
<b>Размеры (мм)</b>	Длина : 558.0 ± 2.5
	Ширина : 126.0 ± 1.5
	Высота : 243.5 ± 2.5
	Максимальная высота : 255.0 ± 2.5



## Разряд постоянным током : А (25°C)

$U_k / T_{разряда}$	30 сек	60 сек	2 мин	5 мин	8 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	90 мин
1.60 В	1276	1161	981	728	566	491	368	295	213	154	120	83.5
1.65 В	1039	982	906	680	537	472	357	290	210	153	119	83.0
1.67 В	944	910	876	661	526	464	353	288	209	152	118	82.7
1.70 В	925	894	829	629	504	449	344	282	206	151	117	82.3
1.75 В	771	751	732	573	465	416	325	269	199	148	115	81.0
1.80 В	632	614	596	502	418	372	300	249	188	142	111	78.5
1.85 В	497	478	460	436	357	325	265	222	172	130	103	74.1

## Разряд постоянной мощностью : Вт (25°C)

$U_k / T_{разряда}$	30 сек	60 сек	2 мин	5 мин	8 мин	10 мин	15 мин	20 мин	30 мин	45 мин	60 мин	90 мин
1.60 В	12140	11017	9681	7314	5810	5141	3971	3269	2405	1769	1393	994
1.65 В	11037	10289	9143	6993	5603	4970	3888	3213	2377	1758	1385	989
1.67 В	10596	9998	8928	6865	5520	4902	3855	3191	2366	1754	1382	988
1.70 В	9180	8940	8577	6567	5367	4761	3783	3136	2338	1741	1373	983
1.75 В	—	—	7674	6030	5019	4473	3629	3006	2269	1704	1349	970
1.80 В	—	—	6988	5474	4554	4118	3395	2814	2160	1637	1303	945
1.85 В	—	—	5432	4758	4022	3714	3029	2550	2001	1522	1222	897

